

**КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ**

**СОСТАВ** Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, функциональные добавки.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для окраски стен и потолков по пористым и гладким поверхностям (кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, асбестоцементным) в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты), а также по ранее окрашенным поверхностям и специально предназначенным для окраски обоям.

**СВОЙСТВА** Экологически безопасная. Цвет белый. Хорошо колеруется. Обладает удобной для нанесения консистенцией, образует матовое паропроницаемое «дышащее» покрытие, стойкое к истиранию. Не «мелит» и не желтеет.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее	50
Массовая доля нелетучих веществ, %	62-66
Степень перетира, мкм, не более	60
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2)°С, ч, не более	1
рН, не менее	8,5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	180
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998)	Класс 2

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхность должна быть сухой, чистой, не «мелящей», без признаков грибковых поражений. Старые отслаивающиеся покрытия удалить. Трещины и неровности поверхности зашпатлевать, зашлифовать пыль от шлифовки удалить. Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии, перед нанесением материала, всю поверхность рекомендуется обработать «Грунтовой строительной»™ «Эммикс».

**ПОДГОТОВКА КРАСКИ**

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 10% от объема. Для колеровки можно использовать колерные пасты «Color Jazz».

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

Краску можно наносить при температуре от +5 до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ**

Кисть, валик, краскораспылитель.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

Однослойного покрытия – 1 ч при температуре 18-22°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

**КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ**

Краску наносят в 2 слоя.

**РАСХОД**

200-250 г/м<sup>2</sup>.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ**

Теплая вода.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.

**ТРАНСПОРТИРОВКА  
И ХРАНЕНИЕ**

В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20°C) до полного оттаивания краски. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

12 месяцев с даты изготовления.

**НОРМАТИВНЫЙ  
ДОКУМЕНТ**

СТО 54651722-001-2007

**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**

Свидетельство о госрегистрации  
Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.  
Паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).



+7(495)790-44-94 smesitorg@mail.ru  
**smesitorg.ru**

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

**ООО Завод «Краски КВИЛ»**  
308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24  
[www.kvil.ru](http://www.kvil.ru)