

КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МОЮЩАЯСЯ

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для окраски кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, асбестоцементных поверхностей внутри помещений, с повышенной влажностью воздуха (ванные комнаты, кухни, санузлы, подвальные помещения, подъезды, закрытые веранды, гаражи и т.п.). Краску можно наносить на тисненые и рельефные обои.												
СВОЙСТВА	<p>Экологически безопасная высококачественная краска. Без запаха. Образует ровное матовое паропроницаемое покрытие высокой степени белизны. Выдерживает влажную уборку с применением неабразивных бытовых моющих средств.</p> <p>Фунгицидная добавка, входящая в состав краски, предотвращает образование плесени, грибка, гнили и др. микроорганизмов.</p> <p>Колеруется в пастельные тона машинным и ручным способом. Рекомендуется использовать универсальные колерные пасты "Color Jazz".</p>												
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<table border="1"> <tr> <td>Степень блеска</td> <td>матовая</td> </tr> <tr> <td>Время высыхания однослойного покрытия при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха не более 80%.</td> <td>1 час</td> </tr> <tr> <td>Расход краски на однослойное покрытие. Расход краски и количество наносимых слоев могут меняться в зависимости от цвета краски, типа, состояния и структуры окрашиваемой поверхности.</td> <td>110-150 г/м²</td> </tr> <tr> <td>Класс пожарной опасности</td> <td>КМ 1</td> </tr> <tr> <td>Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998/DIN EN 13300). Заданный уровень стойкости достигается через 2 недели.</td> <td>Класс 1</td> </tr> <tr> <td>Смываемость</td> <td>не более 3,5 г/м²</td> </tr> </table>	Степень блеска	матовая	Время высыхания однослойного покрытия при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха не более 80%.	1 час	Расход краски на однослойное покрытие. Расход краски и количество наносимых слоев могут меняться в зависимости от цвета краски, типа, состояния и структуры окрашиваемой поверхности.	110-150 г/м ²	Класс пожарной опасности	КМ 1	Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998/DIN EN 13300). Заданный уровень стойкости достигается через 2 недели.	Класс 1	Смываемость	не более 3,5 г/м ²
Степень блеска	матовая												
Время высыхания однослойного покрытия при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха не более 80%.	1 час												
Расход краски на однослойное покрытие. Расход краски и количество наносимых слоев могут меняться в зависимости от цвета краски, типа, состояния и структуры окрашиваемой поверхности.	110-150 г/м ²												
Класс пожарной опасности	КМ 1												
Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998/DIN EN 13300). Заданный уровень стойкости достигается через 2 недели.	Класс 1												
Смываемость	не более 3,5 г/м ²												
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой, не «мялящей», без признаков грибковых поражений. Старые отслаивающиеся покрытия удалить. Трещины и неровности поверхности зашпатлевать, зашлифовать пыль от шлифовки удалить. Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии перед нанесением материала, всю поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой ™ «White line».												
ПОДГОТОВКА КРАСКИ	Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 5% от объема краски.												
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Краску можно наносить при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.												
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, краскораспылитель.												
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	Краску наносят в 2 слоя.												
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Теплой водой сразу после работы, до высыхания краски.												
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.												
СОСТАВ	Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, функциональные добавки.												

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до - 30°C, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств), размораживать при комнатной температуре (около +20°C) до полного оттаивания краски. Пустую тару утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	24 месяца с даты изготовления.
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ	СТО 54651722-001-2007
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	Свидетельство о госрегистрации. Паспорт безопасности. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).
ФАСОВКА	1,3 кг; 3 кг; 7кг; 14 кг; 25 кг



+7 (495) 790-44-94 smesitorg@mail.ru
smesitorg.ru

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

ООО Завод «Краски КВИЛ»
308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24
www.kvil.ru

Актуализация – ноябрь 2021

Настоящее техническое описание заменяет все ранее выпущенные.